AT COBRA
S.A.S. AU CAPITAL DE 840 000 €
LACROPTE - B.P. 32 • 24380 VERGT
Tél. 05 53 35 55 80 • Fax. 05 53 35 55 89
R.C. PERIGUEUX B 401 725 114 - SIRET 401 725 114 00011
IDENTIFIANT CEE : FR 18 401 725 114

• *Notre Métier... Vous Servir !*

FABRICATION FRANÇAISE
0456

AXEL ST

Peinture de Marquage Routier et Urbain

> UTILISATIONS :

Peinture solvantée mono composante pour tous travaux de signalisation routière au sol :
Passages piétons, bandes de STOP, céder le passage, zébras, flèches directionnelles, indicateurs de ralentisseurs, parking, ligne de roulement, emplacement réservé, bordure de trottoir, etc.

S'applique sur revêtements hydrocarbonés ou béton pour marquages routiers, urbains ou parking.
Usage intérieur ou extérieur.

AXEL ST est disponible en 4 teintes : Blanche, Bleu, jaune et Rouge

Certification * : NF 2 Produit de marquage routier NF EN 1436.
Classe de roulage (durée de vie) : P5 (1 000 000 de passage).
Adhérence (niveau d'anti-glissance) : Classe S1.
Blancheur du marquage (Visibilité de jour) : Classe Q3.

* Certificat de conformité disponible sur simple demande, produit SAR ATEMPO VIRGINIE 1000 Blanc selon norme NF EN 1436.

> QUALITES DOMINANTES :

Bon niveau d'anti-glissance : Classement S1.
Très bonne blancheur, visibilité de jour : Classement Q3.
Très bonne durée de vie avec 1 million de passages : Classement P5.
Peinture formulée pour le respect des applicateurs.
Peinture sans classement toxique, nocif et irritant.
Disponible en 4 teintes.
Très bonne adhérence aux bitumes anciens.
Excellente résistance à l'usure.
Bonne tenue au sel de déneigement.
Excellente résistance aux UV.
Faible taux de COV.
Séchage rapide, minimise le blocage du trafic.
Application en 1 couche, très bon pouvoir couvrant.

...

Entreprise certifiée ISO 9001 : V2008

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Site Internet : **www.at-cobra.fr** • E-mail : **contact@at-cobra.fr**

> MODE D'EMPLOI :

Les supports devront être propres et secs.
S'applique directement sur le béton, le bitume (1 mois mini.) ou anciens marquages adhérents.

Prêt à l'emploi, s'applique en 1 couche régulière.
Matériel d'application : brosse, rouleau, machine automotrice ou pistolet (pneumatique ou Airless).

Consommation suivant résultats d'essais NF 2 Norme NF EN 1436 : 450 g/m²
Temps de séchage pour ouverture au trafic : 5 à 10 mn suivant température.
Plus la couche sera épaisse et plus le temps de séchage sera rallongé.
Plus la température est élevée et plus le séchage sera rapide.

Emploi avec charge antidérapante et fluorescente **REFLEX**.
Il est fortement conseillé d'utiliser **REFLEX** sur les supports fermés (béton).
En effet sur les surfaces lisses l'effet anti-glissance sera très diminué.

Surface antidérapante : sur une couche copieuse, saupoudrer **REFLEX** à saturation (300 g/m²).
Laisser sécher et bien balayer l'excédent de **REFLEX** non adhérent.
Appliquer une fine couche de peinture pour finir de fixer les grains de **REFLEX**.

Il est également possible d'incorporer **REFLEX** directement dans **AXEL ST**.
Dans se cas l'application sera uniquement possible à la brosse ou au rouleau.
Dosage de **REFLEX** : 350 g maxi pour 1 kg d'**AXEL ST**.

Surface rétro fléchissante : saupoudrer à saturation **REFLEX** sur la couche de finition encore fraîche.
Laisser sécher et bien balayer l'excédent de **REFLEX** non adhérent.
Consommation moyenne de REFLEX : 60 g/m² environ.

Attention aux utilisations de REFLEX en saupoudrage :
Isoler de tous trafics pendant les applications et jusqu'à élimination total de **REFLEX** non adhérent à la peinture (risque de glissade très important).

> CARACTERISTIQUES :

Température d'application : 5 à 40°C
Teneur en cendres : 36,60 %
Extrait sec : 76 %
Hydro solubilité : non
Hydrométrie maxi : 80 %
Diluant : AXYL
Nettoyage matériel : AXYL ou **BIO STAR**
Décapage du film sec : ATL SC

> PRECAUTIONS :

Par temps chaud, ne pas appliquer en plein soleil.
Stocker à l'abri du soleil et de toute source de chaleur.
Pour plus de renseignements se reporter à la fiche de données de sécurité paragraphe 9.

> HYGIENE ET SECURITE :

Inflammable.
Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conforme à la Directive COV 2004/42/CE
sous-catégorie "i" (500 g/L) ; maxi 405 g/L.

• *Notre Métier... Vous Servir !*
Site Internet : **www.at-cobra.fr** • E-mail : **contact@at-cobra.fr**
S.A.S. AU CAPITAL DE 840 000 € • R.C. PERIGUEUX B 401 725 114 - SIRET 401 725 114 00011